

No. GHB2016HB00406



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7736

2015002118Z

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 液体保温隔热涂料

Sample

受检单位: 上海影格电子科技有限公司

Tested Part:

检验类别: 委托检验

Classification:



国家环保产品质量监督检验中心

China National Centre for Quality Supervision and Test of Environmental Protection Products



国家环保产品质量监督检验中心

检 验 报 告

Test Report

No. GHB2016HB00406

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample	液体保温隔热涂料	规格型号 Specification model	RWS-MC250、UNIVERSAL IV
委托单位 Client	上海影格电子科技有限公司	商 标 Brand	乐威狮RAYWAYS
受检单位 Tested Part	上海影格电子科技有限公司	委 托 人 Client	丁加文
标称生产单位 Nominal Manufacturers	上海影格电子科技有限公司	检 验 类 别 Classification	委托检验
样品等级 Grade	合格品	生产日期/批号 Date of manufacture	2016-07-20
样品数量 Sample Quantity	1000mL	到样日期 Sample Date of arrival	2016-8-8
检验依据 Test Standard	HJ 2537-2014		
检验项目 Test Item	挥发性有机化合物 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量, 可溶性铅, 可溶性镉		
检验结论 Test Conclusion	该样品依据HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》检验, 结果见附页		
备 注 Note	1、内墙涂料; 2、委托检验仅对来样负责。		



签发日期: 2016-8-18

编制: 刘兵兵
Producer

审核: 赵俊彦
Verifier

批准: 解
Approver

职务: 部长
Title

国家环保产品质量监督检验中心

检验报告 (附页)

Test Report

No. GHB2016HB00406

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	挥发性有机化合物 (VOC)	g/L		2.2	合格
2	游离甲醛	mg/kg		未检出 (检出限: 5mg/kg)	合格
3	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量	mg/kg		53.1	合格
4	可溶性铅	mg/kg		0.8	合格
5	可溶性镉	mg/kg		0.2	合格

以下空白



注 意 事 项

- 1、报告无我单位“检验检测专用章”无效。
- 2、报告复印件无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效，无骑缝章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、无特殊说明，委托检验仅对来样负责；委托检验报告中的第三方信息由委托方提供并对其真实性负责。
- 6、对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
- 7、收到本报告一个月内，可凭我单位检验委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。
- 8、本中心对外出具检验检测报告的法律责任，由河北省环保产品质量监督检验院承担。

地址：石家庄市中华南大街537号

业务受理电话：0311-67568288

投诉电话：0311-67568415

传真：0311-67568128

邮政编码：050091

网址：www.gjhbjc.com



中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 2537-2014

代替 HJ/T 201-2005

环境标志产品技术要求 水性涂料

Technical requirement for environmental labeling products

Water based coatings

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2014-03-31 发布

2014-07-01 实施

环境保护部发布

HJ 2537-2014

表1 建筑涂料中有害物质限量

产品种类 项目	内墙涂料			外墙涂料		腻子(粉 状、膏 状)	乐威狮保温涂料
	光泽 (60°) ≤10 面漆	光泽(60°) > 10 面漆	底漆	面漆	底漆		
挥发性有机化合物 (VOC)	≤50g/L	≤80g/L	≤50g/L	≤100g/ L	≤80g/L	≤10g/L	2.2
乙二醇醚及其酯类的总量 (乙二醇甲醚、乙二醇甲 醚 醋酸酯、乙二醇乙醚、乙 二 醇乙醚醋酸酯、二乙二醇 丁 醚醋酸酯), mg/kg	—			≤100		—	—
游离甲醛, mg/kg	≤50						未检出 (检出限5mg/KG)
苯、甲苯、二甲苯、乙苯 的 总量, mg/kg	≤100						53.1
可溶性铅, mg/kg	≤90						0.8
可溶性镉, mg/kg	≤75						0.2
可溶性铬, mg/kg	≤60						—
可溶性汞, mg/kg	≤60						—

注1: 内墙涂料光泽的测试条件为105°C±2°C烘干2小时。

>> 查看国家环保产品质量监督检验中心《乐威狮涂体保温隔热涂料检验报告》

>> 查看《环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014》完整电子版